

2Kロイヤルクリヤー カガヤキ41

2Kロイヤルクリヤー「輝」の仕上りを踏襲しながら優れたポリッシュ性、さらにポリッシュ可能時間も60℃x15分と最速の4対1タイプのアクリルウレタンクリヤーです。

また、環境に配慮したトルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKフリー塗料です。



系統

2液アクリルウレタン樹脂系
上塗クリヤー

特徴

- 1 速乾である。
- 2 仕上りが良い。
- 3 ポリッシュ性が良い。
- 4 環境対応型である。

2K ROYAL CLEAR
Kagayaki
41

ラインナップ

品種	品名	消防法
ベース	2Kロイヤルクリヤー カガヤキ41ベース	第4類 第2石油類
硬化剤	2Kクリヤー用エコ硬化剤標準型	第4類 第1石油類
	2Kクリヤー用エコ硬化剤速乾型	第4類 第1石油類
シンナー	2K用エコシンナー	第4類 第1石油類
	アルティマシンナー	または第2石油類

硬化剤・シンナー選択基準

品種		塗装環境(℃)					
		5	10	15	20	25	30
硬化剤	速乾標準	[Blue bar from 5 to 25]					
	標準	[Blue bar from 10 to 35]					
シンナー	WW	[Blue bar from 5 to 10]					
	W	[Blue bar from 10 to 20]					
	SW	[Blue bar from 15 to 30]					
	S	[Blue bar from 25 to 35]					
	SS	[Blue bar from 30 to 35]					

注:被塗物の大きさやブース内の諸条件により、選択基準は変わります。

使用方法

調合比(重量比)	カガヤキ41ベース 4	2Kクリヤー用エコ硬化剤 1
希釈シンナーと希釈率	2Kエコシンナーまたはアルティマシンナー使用 ベース・硬化剤混合品100部に対して、10～20%	
塗装方法	0.2～0.3MPa/m ² 塗肌を見ながら数回に分けてスプレー塗装してください。 (必要に応じて捨て吹きを行って下さい。)	

注:プラスチック仕様は、マルチバンパー用硬化剤をご使用下さい。(混合比 4:1)
(マルチバンパー用硬化剤は、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを含有しています。)

作業性・仕上がり・機能

	2Kロイヤルクリヤー カガヤキ41	2Kロイヤルクリヤー 輝	アルティマHLイー クラー
可使時間(23℃)	6時間以上	6時間以上	5時間
指触乾燥(23℃)	10～15分	10～15分	5～10分
仕上がり	◎	◎	○
ポリッシュ性	◎	○	◎
ポリッシュ可能時間	60℃×15分	60℃×50分	60℃×20分

コード番号・品名・容量

コードNo.	品名	容量(荷姿)	
695-010	2Kロイヤルクリヤー カガヤキ41 ベース	15kg	3.6kg
695-9010	2Kクリヤー用エコ硬化剤 速乾型	3.75kg	0.9kg
695-9011	2Kクリヤー用エコ硬化剤 標準型	3.75kg	0.9kg

取扱い上の注意

●全体的注意

1. 注意書をよく読んでから取扱いして下さい。
2. 塗装以外の目的や人体への使用はしないで下さい。飲みもの食べものではありません。
3. 皮ふに付着すると薬傷を起こしたり、吸入すると重い健康障害を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

●取扱い方法

1. 開缶する時は、顔を近づけすぎないで下さい。
2. 容器を破損しますと汚染、火災等の危険がありますので取扱いには充分注意して下さい。(運送及び保管時は天地無用、横積厳禁)
3. 火気のあるところでは使用しないで下さい。
4. 取扱い作業場所は、局所排気装置を設けて下さい。
5. 取扱い中はできるだけ皮ふにふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛等を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合は、砂などを散布したのち処理して下さい。
7. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
8. 取扱い中の喫煙は避けて下さい。

●応急処置

1. 作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落として下さい。
2. 皮ふに付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

3. 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
5. 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。

●火災時の処置

1. 火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。

●貯蔵保管方法

1. よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵して下さい。
2. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
3. 40℃以下の直射日光の当たらない出来るだけ涼しい所に保管して下さい。

●廃棄方法

1. 中身を使いきってから廃棄して下さい。
2. 廃塗料、塗料カス、洗浄廃液、廃水等は、廃棄物処理認定業者に委託して下さい。

●誤使用

1. シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないで下さい。
2. 指定された以外の材料と混合しないで下さい。
3. 燃料としては使用しないで下さい。

●SDS

1. 詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※製品の価格・仕様・色相・意匠等は設計改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

人と地球をやさしく彩りたい

久保寿ペイント株式会社

<http://www.kuboko.co.jp>

本社・大阪営業所/〒533-0031
大阪市東淀川区西淡路3丁目15番27号
TEL:(06)6815-3111 FAX:(06)6323-5881

関東営業所/TEL:(048)660-1200
名古屋営業所/TEL:(052)261-1125
九州営業所/TEL:(092)411-7011



本社・工場