

2K NISSIN

ROYAL CLEAR

Acrylic Urethane Type

ニッソフ
2Kロイヤルクリアー「輝」

驚くべき鮮映性に
すぐれた鏡面肌。
今、「輝」伝説が始まった!

輝
KAGAYAKI



大好評



KUBOKO PAINT

2K ROYAL CLEAR Acrylic Urethane Type

ニッシン 2Kロイヤルクリアー「輝」



Base 2 : Cure 1

2Kロイヤルクリアー「輝」は2対1タイプのアクリルウレタンクリアーです。肉持ち感に富み、すぐれた鏡面肌が得られる高級仕上げ用のクリアーで、高級仕上げのニーズに最適です。

特長

1. 肌伸びが良く、鮮映性にすぐれた鏡面肌が得やすい。
2. ベースコートを侵さないように設計しているので、ベースコートへの吸い込みが少なく、肉持ち感にすぐれ、透明感のある仕上がりが得られる。
3. 2:1タイプでありながら、シマリが良く自然乾燥用としても使用できる。
4. スプレー作業性が良く、乗用車以外にも大型車などの塗装にも最適。

使用方法

1. 調合比 (重量比)
2Kロイヤルクリアー「輝」ベース 100
2Kロイヤルクリアー「輝」キュアー 50
ベース・キュアー混合品100部に対し、アルティマシナーを10~20%を加える。
岩田カップで10~11秒くらいの粘度が適当です。
2. 塗装方法
各種カラーベースの指触乾燥後にクリアー塗装します。スプレーガン 에어圧は、2.5~3.0kg/cmに調整し、塗装は一般のクリアーコートと同様の方法で行います。
■ 塗装後は、セッティングを10~15分とってから予備乾燥を30~40℃×15分と本乾燥を60℃×40~50分の強制乾燥をします。
または20℃×24時間以上の常温乾燥をします。

【ご注意】

1. 使用するアルティマシナーは季節に応じたものを使い分けて下さい。
2. 2Kロイヤルクリアー「輝」はクリアーコート専用です。にごり仕上げはできません。
3. ソリッド色の場合、クリアーで仕上げると色が変化して見える場合があります。
4. バンパーに塗装する場合は専用のバンパー用キュアーを用いて下さい。(ベース対キュアーは 2対1)

乾燥性及び可使用時間 (キュアーN 使用の場合)

	10℃	20℃	30℃	60℃
指触乾燥	20分	15分	10分	—
硬化乾燥	48時間	24時間	16時間	50分
完全硬化	10日	7日	5日	—
可使用時間	5	2.5	1.5	—

容量・荷姿

695-005	2Kロイヤルクリアー「輝」ベース	16kg・石油缶
	2Kロイヤルクリアー「輝」ベース	4kg×4缶 1ケース
695-9004	2Kロイヤルクリアー「輝」キュアーW	11月 4kg×4缶 1ケース
	2Kロイヤルクリアー「輝」キュアーW	3月 2kg×8缶 1ケース
695-9005	2Kロイヤルクリアー「輝」キュアーN	通年 4kg×4缶 1ケース
	2Kロイヤルクリアー「輝」キュアーN	2kg×8缶 1ケース
695-9006	2Kロイヤルクリアー「輝」キュアーS	4月 4kg×4缶 1ケース
	2Kロイヤルクリアー「輝」キュアーS	10月 2kg×8缶 1ケース
695-9007	2Kロイヤルクリアー「輝」キュアー(バンパー用)	2kg×8缶 1ケース

取扱い上の注意

注意事項

1. 注意書をよく読んでから取扱して下さい。
2. 塗装以外の目的や人体への使用はしないで下さい。飲みもの食べものではありません。
3. 通常の塗料に比べて幾分毒性が強く、吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。
4. 取扱いの際は、顔を近づけすぎないで下さい。
5. 容器を破損しますと汚染、火災等の危険がありますので取扱いには充分注意して下さい。(運送及び保管時は天地無用、横積厳禁)
6. 取扱い作業場所は、火気のないところで、局所排気装置を設けて下さい。
7. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
8. 取扱い中はできるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク、保護手袋、前掛け等を着用して下さい。
9. 容器からこぼれた場合は、布で拭きとって水をはった容器に保管して下さい。
10. 塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまでは必ず水につけておいて下さい。
11. 取扱い後は、手洗い及びうがい等を十分に行って下さい。
12. 取扱中の喫煙は避けて下さい。
13. 応急処置
1. 作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落として下さい。
2. 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診察を受けて下さい。
3. 目に入った場合には、多量の水で洗ったあと、又、誤って飲み込んだ時は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
14. 火災時の処置
1. 火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。
15. 貯蔵保管方法
1. よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵して下さい。
2. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
3. 40℃以下の直射日光の当たらない出来るだけ涼しい所に保管して下さい。
16. 廃棄方法
1. 中身を使いきってから廃棄して下さい。
2. 廃塗料、塗料カス、洗浄廃液、廃水等は、廃棄物処理認定業者に委託して下さい。
17. 誤使用
1. シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないで下さい。
2. 燃料としては使用しないで下さい。
18. MSDS
1. 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

久保寿ペイント株式会社

本社・工場 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路3丁目15番27号
TEL (06)6815-3111 FAX (06)6323-5881
http://www.kuboko.co.jp
東京支店 〒108-0014 東京都港区芝4丁目6番1号
TEL (03)3453-3041 FAX (03)3453-3400

北関東営業所 TEL (028)639-2989 FAX (028)639-2969
名古屋営業所 TEL (052)261-1125 FAX (052)261-1135
広島営業所 TEL (082)237-1256 FAX (082)238-4899
九州営業所(株)九州久保寿 TEL (092)503-2432 FAX (092)503-2546
北海道久保寿ペイント(株) TEL (011)662-1341 FAX (011)663-7941



本社・工場