

063-1500 『**水性シャーシーブラックECO**』

環境汚染の少ない水性タイプで、危険性もなく安全。
仕上がりが良く、しかもエコノミーです。

特 長

1. 公害法規制の有害物質は殆ど含まれていません。
また有機溶剤は微量なので危険物の適用も受けません。
2. 臭気が少なく、スプレー時の作業性が優れています。
3. 隠ぺい力、肉持ち、光沢が良く、一回のスプレー塗装で良好な仕上がりが得られます。
4. 各種の下地塗膜への密着性があります。

使用 方法

1. 塗装機は従来の機具が使用できます。
使用前に塗装機器に水を通して、よく洗浄しておいて下さい。
2. 被塗面の汚れの除去、脱脂は充分に行ってください。
3. 塗料は原液のまま使用できます。ただし、粘度の高いときは水道水5%以内で薄めて下さい。
4. スチーム洗浄後、湿っている程度なら塗装できます。
5. 雨天時、また、夏場など高温時での一度の厚塗りは避けて下さい。

使用上の注意

1. 塗装の際に、他のいかなる塗料及びシンナー類は絶対に混合しないで下さい。
(混入したら変化を生じて塗料成分が不良となり、分離やガンづまりを生じる原因となります)
2. 乾燥すると水には溶けませんので、塗装後直ちに塗装機具を水洗して下さい。
3. 飛散した塗料は、湿っている間は水で、乾いたらラッカーシンナーで拭き取って下さい。
4. 使い残りの塗料は元の容器に戻すか、錆の出ない容器で密封して保管して下さい。
普通のブリキ缶には保存できません。
5. 5 以下での塗装は(水性タイプのため)避けて下さい。正常な塗膜の形成ができません。
6. - 5 以下で保管しないで下さい。凍結による変質で塗料が使いなくなります。

久保孝ペイント株式会社

本社・工場 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路3丁目15番27号
TEL (06)6815-3111 FAX (06)6323-5881
<http://www.kuboko.co.jp>
東京支店 〒108-0014 東京都港区芝4丁目6番1号
TEL (03)3453-3041 FAX (03)3453-3400

北 関 東 営 業 所 TEL (028)639-2989 FAX (028)639-2969
名 古 屋 営 業 所 TEL (052)261-1125 FAX (052)261-1135
広 島 営 業 所 TEL (082)237-1256 FAX (082)238-4899
九 州 営 業 所 TEL (092)503-2432 FAX (092)503-2546
北 海 道 久 保 孝 ペ イ ン ト (株) TEL (011)662-1341 FAX (011)663-7941



本社・工場