

New F-1 プラサフ



ボディーパネルを選ばない強力な密着性。
(鋼板・亜鉛メッキ防錆鋼板・アルミ合金板、すべてOK)



研磨可能時間が早い。
さらに目ツマリが起きにくく、研磨がラク。

特 徴

1. 防錆鋼板・アルミ合金板への優れた密着性。
2. 超速乾性。
3. 肉持ちに優れている。
4. プリスターに非常に強い。
5. 吸込みが少ない。
6. 安心の耐久性。

強力付着・超速乾・一液特殊変性ラッカープラサフ



使用方法

① ガン口径と希釈割合。

ガン口径	シンナー希釈割合	粘度(岩田カップ)
2.0 ~ 1.8 m/m	30 ~ 40 %	40 ~ 30 秒
1.8 ~ 1.5 m/m	40 ~ 55 %	30 ~ 20 秒
1.5 ~ 1.3 m/m	55 ~ 70 %	20 ~ 15 秒

(注) 希釈シンナーは、高級ラッカーシンナーを使用してください。

② 吹付回数は、2 ~ 4 回です。

③ 研磨可能時間と上塗り可能時間。

温度	研磨可能時間	上塗り可能時間
10	50 分以上	60 分以上
20	20 分以上	50 分以上
30	15 分以上	40 分以上

(注) 上記時間の研磨可能時間は、# 320 空研ぎの場合です。
 研磨可能時間・上塗り可能時間とも、膜厚によって多少異なります。
 尚、強制乾燥は、60 × 10 分です。

密着性能

鋼板の種類	New F-1 プラサフ
鋼板	
亜鉛合金メッキ防錆鋼板	
純亜鉛メッキ防錆鋼板	
アルミ合金パネル	
純アルミパネル	

色目 淡グレー (日塗工 N-8 近似)

容量・荷姿 104-055 New F-1 プラサフ 4kg × 4 缶 1 ケース
 16kg 石油缶

取扱い上の注意

A. 全体的注意

1. 注意書をよく読んでから取扱して下さい。
2. 塗装以外の目的や人体への使用はしないで下さい。飲み物の食べものではありません。
3. 通常の塗料に比べて幾分毒性が強く、吸入したり皮膚に触れたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守って下さい。

B. 取扱い方法

1. 開缶する時は、顔を近づけすぎないで下さい。
2. 容器を破損しますと汚染、火災等の危険がありますので取扱いには充分注意して下さい。(運送及び保管時は天地無用、横積厳禁)
3. 取扱い作業場所は、火気のないところで行き、局所排気装置を設けて下さい。
4. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
5. 取扱い中は、できるだけ皮膚にふれないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク、保護手袋、前掛け等を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合は、布で拭きとって水をはった容器に保管して下さい。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまでは必ず水につけておいて下さい。
8. 取扱い後は、手洗い及びうがいを行って下さい。
9. 取扱い中の喫煙は避けて下さい。

C. 応急処置

1. 作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落として下さい。

2. 皮膚に付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診察を受けて下さい。
3. 目に入った場合には、多量の水で洗ったあと、又、誤って飲み込んだ時は、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

D. 火災時の処置

1. 火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いて下さい。

E. 貯蔵保管方法

1. よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵して下さい。
2. 子供の手の届かない所に保管して下さい。
3. 0 以上・40 以下の直射日光の当たらない出来るだけ涼しい所に保管して下さい。

F. 廃棄方法

1. 中身を使いきってから廃棄して下さい。
2. 廃塗料、塗料カス、洗浄廃液、廃水等は、廃棄物処理認定業者に委託して下さい。

G. 誤使用

1. シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないで下さい。
2. 燃料としては使用しないで下さい。

H. MSDS

1. 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

久保考ペイント株式会社

本社・工場 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路3丁目15番27号
 TEL (06)6815-3111 FAX (06)6323-5881
<http://www.kuboko.co.jp>
 東京支店 〒108-0014 東京都港区芝4丁目6番1号
 TEL (03)3453-3041 FAX (03)3453-3400

北関東営業所 TEL (028)639-2989 FAX (028)639-2969
 名古屋営業所 TEL (052)261-1125 FAX (052)261-1135
 広島営業所 TEL (082)237-1256 FAX (082)238-4899
 九州営業所(株九州久保考) TEL (092)503-2432 FAX (092)503-2546
 北海道久保考ペイント(株) TEL (011)662-1341 FAX (011)663-7941

