

**ポリオート速乾NSプラサフ**

コード番号 品名	ポリオート速乾NSプラサフ（ウレタン系） A液 654 045 B液 654 9045
特徴	シーリング効果抜群、強力耐プリスター性、吸い込み皆無、ノンサンジグ型で滑らかな塗面、速乾型。
適応	ブロックリペアー、オールペインティング。特に、ウレタン全装に適す。
乾燥時間	上塗り：5時間 可使時間：8時間
可能塗装系	(旧塗膜) 変性アクリル、SP オート、ウレタン、焼付。 (下地) 10 ウォッシュプライマー、ポリパテ、鋳金パテ、スプレーパテ。 (上塗り) 変性アクリル、SP オート、ウレタン、アルティマ。
適正膜厚	40～50 μm
塗装方法	A:B = 4:1 ポリオートシンナーで30～40%希釈、シングルコート2回スプレー
注意点	旧塗膜がストレートアクリルの場合充分研ぎ落とす。
容量	(A液) 16kg・4kg (B液) 2kg・1kg