

クリヤーラッカー《木工用ニトロセルロースラッカー》

ラッカーサンジングシーラー《木工用ニトロセルロース中塗りラッカー》

近年、合成樹脂の著しい進歩に伴い、合成樹脂塗料も急速に発展し、木工塗装の分野にもそれぞれ特性を生かして非常に普及してきましたが、従来からの伝統的なクリヤーラッカー仕上げも、塗面外観の優雅さ 乾燥の速さ 作業性のよさ 補修の容易さ などの長所を生かして、現在なお広範囲に使用され、中でも弊社のクリヤーラッカーは「ニッシンラッカー」の伝統のもとに多年の豊富な経験と新しい技術によって作られ、塗面の美しさといい、作業性・耐久性といいすべて申し分なく、また下塗りから仕上げ塗装まで各品種をとり揃え、新時代の木工塗装に充分にご満足いただけるものと確信しています。

コード番号 品名	特徴	用途	備考
105 -065 65 サンジングシーラー	肉持ちがすばらしい。 研磨性が優れている。 目ぼけが極めて少ない。	木工透明仕上げ高級 中塗り用	指触・硬化乾燥はだいたい 以下のとおりです。 サンジングシーラー (指) 5～10分 (硬) 30分 クリヤー (指) 5～10分 (硬) 30分～1時間
105 -066 66 サンジングシーラー	乾燥、研磨性が特に優れている。 のびがよく、肉持ちもよい。 目ぼけが少ない、研磨可能時間30分。	木工透明仕上げ中塗り用	
105 -067 67 サンジングシーラー	低価格で、のびもよい。 乾燥、研磨性とも比較的よい。 目ぼけが少ない、研磨可能時間 45～50分	木工透明仕上げ中塗り用	
106 -014 14 クリヤー	光沢が良好で、硬度が高い。	一般木工家具用標準品	1㎡当り1回塗り塗装所要量 (m)は以下のとおりです。 サンジングシーラー 80～100 クリヤー 80～100
106 -053 53 ハイソリッドクリヤー	低粘度タイプ、肉持ち光沢が特に 良好で、硬度・耐水・耐薬品性が 大きい。初期硬度が高くみがき易 い。	高級木工家具用	容量はクリヤーは 16・3.7 サンジングシーラーは 16