

グランドコート《合板用ニトロセルローズ系塗料》

コード番号 品名	容量	1m ² 当り 所要量(g)	乾燥時間	研磨可能 時間	塗 装 方 法
107 -5000 No.50グランドコートホワイト	16kg	120 ~ 130	(指) 3 ~ 5分 (硬) 30 ~ 40分	1 ~ 2時間	50 グランドコート100部に対してラッカーシンナー40 ~ 60部加え 4フォードカップで18 ~ 20 秒に調整し吹付けます。
<p>グランドコートホワイトはニトロセルローズ系の常温乾燥型の塗料です。 ハードボード、木材(合板)等に対する付着性と耐水性に優れ、速乾性であるのが特徴です。</p>					