

## クールフラット《つや消し仕上げニトロセルローズラッカー》

従来の一一般のつや消しクリアーラッカーは強くこするとつやが出るという傾向がありましたが、クールフラットはこの点を特に改良した優雅で強じんな塗膜のフラット仕上げが出来る非常に優れたニトロセルローズ系つや消し仕上げ用クリアーラッカーです。

### 特 徴

- (1)非常に滑らかな感じのよい塗膜が得られる。
- (2)塗面を強くこすってもつやは出ない。
- (3)原液のままなら全く沈殿はない。
- (4)肉持ちがよく殆んどの場合ダブル1回の吹付で充分。

コード番号 品名	容 量	1m <sup>2</sup> 当り1回塗り 所要量( ml )	乾燥時間	標準光沢	塗 装 方 法
106-083 クールフラット 3分つや消し	16 l	80 ~ 100	(指)	75	普通のクリアーラッカーと同じ方法で使用します。 即ちクールフラット100部に対しラッカーシンナー60 ~ 80部を加え 4フォードカップで、17 ~ 20秒に調 整し吹付けます。
106-085 クールフラット 5分つや消し			5分	60	
106-087 クールフラット 7分つや消し	3.7 l	(硬)	30		
106-089 クールフラット 全つや消し		30分	10		

(注) 黒ガラス板にアプリケーション6ミルで塗布した時の60度鏡面反射率