

150ライン《工業用ニトロセルロースラッカー標準品》

自然乾燥タイプの工業用塗料としてはニトロセルロースラッカーとフタル酸樹脂塗料が広く使用されていますが、ニトロセルロースラッカーは非常に乾燥が早く作業性も良くどちらかと言えば、小型の機械器具や木工品のエナメル仕上げなどの塗装に適しています。

特 徴

(1)光沢が優れている。

(2)工業用ラッカーとしての諸性能を完備している。

コード番号 品名	標準膜厚 ($\mu\text{m}/\text{回}$)	塗布量 (g/m^2)	塗布面積 (m^2/kg)	乾燥時間	塗装方法	容量
150ライン工業用ラッカー	はけ塗り 25~35 スプレー 6~8	150~180	5.5~6.5	(指) 5分 (硬) 30分 (完) 3日	希釈剤 ラッカーシンナー コード番号は(000 - 1300) 希釈率 はけ塗り20~ 30% スプレー100~110%	16kg