

## ラッカー系 一般下地

ラッカー系下地は一般に乾燥が早く、ニトロセルロースラッカーの下地に適しています。弊社の個々の製品についての性能、特徴は以下のとおりです。

コード番号 品名	特徴	標準膜厚 ( $\mu\text{m}/\text{回}$ )	塗布量 ( $\text{g}/\text{m}^2$ )	塗布面積 ( $\text{m}^2/\text{kg}$ )	乾燥 時間	研 磨 可能時間	上塗り 可能時間	塗装方法	容量
104 - 011 34ラッカープライマー 赤錆色	乾燥が早く防錆性 及び付着性良好	8 ~ 10	120 ~ 150	7 ~ 8	1時間 以内	-	1時間 以内	希釈剤 ラッカーシンナー スプレー 希釈率	16kg 3.7
104 - 018 ラッカープライマーK 赤錆色	エコノミータイプ	8 ~ 10	120 ~ 150	7 ~ 8	1時間 以内	-	1時間 以内	希釈剤 ラッカーシンナー スプレー 希釈率	16kg