

焼付用ポリパテ《不飽和ポリエステル系》

焼付型塗料の下地として浅い凹部の修正に適するポリパテです。

特 徴

- (1)優れた耐熱性(鉄板で200 × 30分 OK) (2)付着性良好 (3)キメ細かく、ヘラのびが良い

コード番号 品名	混合比	可使用時間 20	研磨可能時間 20	容 量
ベース 703 - 0273 硬化剤 704 - 9320(標準型) 704 - 9321(速乾型)	100:2~3	5~8分	45分	ベース 3.9kg 硬化剤 100g