

FF プライマー 《粉体塗料、溶剤塗料用焼付型防錆プライマー》

殆んどすべての金属素地に塗装可能な焼付タイプの万能密着型のプライマーで、非鉄金属に塗装し、密着力・耐水性・耐薬品性・耐食性・耐久力等に優れた性能を発揮します。特に、溶融亜鉛メッキ・アルミダイキャスト・マグネシウム合金等の巣穴により塗膜欠陥となる焼付乾燥時の発泡(ワキ)防止効果に優れています。又、粉体塗料の下塗りとしての適正を重視して設計した高級焼付プライマーです。

特 徴

- (1) 各種金属に対し付着性が良い。
- (2) 防錆力が良い。
- (3) 金属素地より生ずる焼付時の発泡(ワキ)を大幅に抑制します。
- (4) 鉛、クロム等の有害重金属を含まない。

コード番号 品名	標準膜厚 (μm /回)	塗布量 (g/m^2)	塗付面積 (m^2/kg)	焼付条件	塗装方法	容 量
634 - 3023 FFプライマー ホワイト	15 ~ 25	100 ~ 120	8 ~ 10	標準条件: 130 20分 焼付可能範囲: 120 ~ 200 20	1001 ~ 1003シンナー (コード番号は、000 - 6371 ~ 6373 を 15 ~ 25%加え吹付塗装します。 (エアレス、静電、浸漬塗装も可)	16kg (シンナーは 16ℓ)