

アクリオン《高品質アクリル樹脂焼付塗料》

溶剤型熱硬化性アクリル樹脂塗料に属し、加熱により強じん美しい非常に優れた塗膜を形成するので、高級焼付塗装に最適です。

特 徴

- (1) 高光沢・光沢保持性優秀
- (2) 耐食性優秀
- (3) 耐汚染性特に優秀
- (4) 外部からの影響に対して強い

用 途

金属用焼付塗料の中では最高級の塗料であり、殆んどすべての金属(鉄鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレス鋼、銅、真鍮など)に抜群の付着性を示しますので、非常に幅広い分野で使用出来ます。特に最近、需要が急増している亜鉛鋼板、アルミニウム板製品、アルミニウム鋳物を素材とした各種金属製品の分野に最大の威力を発揮します。

使用方法

塗装粘度・シンナー希釈率は以下のとおりです。

塗 装 方 法	シンナー希釈率 (重量比)	粘 度 (4フォードカップ)
吹 付 塗 装	30~35%	23±2秒
浸 漬 塗 装	35~40%	20±2秒
静 電 塗 装	40~45%	18±2秒

セツト時間は約10分間必要です。

また、標準焼付条件は150 20分です。

コード番号・品名・容量

550ライン	エナメル各種	16kg、4kg
550ライン	メタリック各種	16kg、4kg
550 - 001	クリアー	16kg
550 - 004	No.4クリアー	16kg
570 - 001	HSクリアー	16kg
570 - 100	HSホワイト	16kg
570 - 500	HSホワイト	16kg
000 - 5501	シンナーS(夏型)	16ℓ
000 - 5502	" W(冬型)	16ℓ
000 - 5503	" SW(春秋型)	16ℓ