

木工用ポリタイト《木工用ポリウレタン樹脂塗料》

木工用ポリタイトはポリウレタン樹脂塗料で、A・B液より成り立っています。一般にポリウレタン樹脂塗料は、非常に硬く、しかも柔軟性がある 光沢が最高 摩耗に強く、耐衝撃性も優秀 木材のヤニを止める効果がある などの特徴を生かして、楽器・高級家具・スポーツ用品等に広く使用されていますが、一方黄変し易く乾燥が遅いという難点がありました。

弊社の木工用ポリタイトは、ポリウレタン樹脂塗料本来の特性を十二分に生かし、しかも黄変を少くし、乾燥が早くなるように設計された非常に高品質のもので、下地から仕上げまで各種豊富に品種を揃えています。

品名	コード番号	特徴	調合比 (A:B) (重量比)	A液 容量 (kg)	塗装方法	
						ポリタイトウッドファイラーベース
ポリタイトウッドシーラー	675-081 A液 676-9001 B液	1	木目を鮮明にする。吸い込み止め。	4:1	16缶	スプレー 刷毛
ポリタイト 73サンジグシーラー	675-073 A液 676-9001 B液	1	速乾性・透明性優	5:1	15缶	スプレー 刷毛
ポリタイト 76サンジグシーラー	675-076 A液 676-9004 B液	4	超速乾性・研磨性優	1:1	16缶	スプレー 刷毛
ポリタイトクリヤー	676-012 A液 676-9002 B液	2	速乾性・肉持ち・光沢優	1:1	16缶	スプレー 刷毛
ポリタイト3分つや消しクリヤー	676-1063 A液 676-9010 B液	10	ポリエステル化粧板にも密着性優	4:1	16缶	スプレー
ポリタイト5分つや消しクリヤー	676-1065 A液 676-9010 B液	10	同 上	4:1	16缶	スプレー
ポリタイト7分つや消しクリヤー	676-1067 A液 676-9010 B液	10	同 上	4:1	16缶	スプレー
ポリタイト全つや消しクリヤー	676-1069 A液 676-9010 B液	10	同 上	4:1	16缶	スプレー

ポリタイトシンナー 希釈率 (%)	乾燥時間			可使時間 (20分) (時間)	研 磨 時 間		備 考
	加熱 (50℃分)	自 然 指触(分)	自 然 (20分) 硬化(時間)		加熱 (50℃分)	自 然 (20分) 時間	
10~50 (材質は変動)	15	3	2	20	-	-	(1)ポリタイト塗布量は1回塗りで大体以下のとおりです。 ウッドファイラー 100~140g/m ² (但し、ラワン材のように目の深い場合) ウッドシーラー 70~80g/m ² サンジグシーラー 130~160g/m ² クリヤー 80~100g/m ² (2)B液コード番号・品名・容量一覧表
0~10	15	5	1	10	20	1.5	
10~30 0~10	15	3	2	20	15	2	
0~20	15	5	1	4	15	1.5	
30~50 0~20	40	10	4	6	-	-	
30~40	30	12	2	8	-	-	
30~40	30	12	2	8	-	-	
30~40	30	12	2	8	-	-	
30~40	30	12	2	8	-	-	
30~40	30	12	2	8	-	-	

コード番号	品名	容量
676-9001	ポリタイトB液 1	4kg・3kg・1kg・0.8kg
676-9002	ポリタイトB液 2	16kg・4kg
676-9004	ポリタイトB液 4	16kg・4kg
676-9010	ポリタイトB液 10	4kg・1kg

(注)ポリタイトウッドファイラーベースは、オールステインまたはPGステインコンクで着色してご使用下さい。
000-6701~3 ポリタイトシンナー(S W SW)、000-6709 ポリタイトリターダーの容量は16ℓ、3.7ℓとなっています。