

# NISSIN

選ばれる**5**つの理由

- 1 レベリング・肉持ち感良好
- 2 乾燥後も艶をキープ
- 3 速乾性
- 4 ボカシ際がキレイに仕上がる
- 5 研磨作業性良好



アルティマ 860-005  
**S**ジェットクリヤー

アクリルウレタン樹脂

重量比

10:1



KUBOKO PAINT

<https://www.kuboko.co.jp>

# アルティマ Sジェットクリヤー

860-005

## ■ 使用方法

調合比(重量比)	アルティマ Sジェットクリヤー 100 : 10アルティマ 硬化剤	
希釈シンナーと希釈割合	アルティマシンナーを使用する。ベース、硬化剤混合物100部に対して、10~30% (岩田カップで10~11秒くらいの粘度が適当です。)	
塗装方法	各種カラーベースの指触乾燥後にクリヤー塗装します。スプレーガンのエアー圧は2.5から3.0kg/cm <sup>2</sup> に調整します。塗装は一般のクリヤーと同様の方法で行います。	
色ざめ 各種 カラーベース	仕上げ アルティマ Sジェットクリヤー	乾燥 塗装後は10~15分のインターバルをとり、 予備乾燥 30~40℃×15分、または20℃×24時間以上の常温乾燥

## ■ 乾燥時間

温度	指触乾燥	硬化乾燥	完全硬化	可使用時間
10℃	15分	48時間	10日	18時間
20℃	10分	24時間	7日	6時間
30℃	5分	16時間	5日	4時間
60℃	—	45分	—	—

## ■ コードNo.・荷姿

コードNo.	製品名	荷姿
860-005	アルティマ Sジェットクリヤー	16kg 石油缶 / 3.5kg×4缶 1ケース
860-9097	アルティマ 硬化剤 <b>超速乾形</b>	0.9kg
860-9098	アルティマ 硬化剤 <b>速乾形</b>	2kg / 0.9kg
860-9099	アルティマ 硬化剤 <b>標準形</b>	3.6kg / 2kg / 0.9kg

## ■ 取り扱い上の注意

\* 詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

### [全体的注意]

1. 注意書をよく読んでから取扱ってください。
2. 塗装以外の目的や人体への使用はしないでください。飲み物・食べ物ではありません。
3. 通常の塗料に比べて幾分毒性が強く、吸入したり皮ふに触れたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。

### [取り扱い方法]

1. 開缶する時は、顔を近づけすぎないでください。
2. 容器を破損しますと汚染、火災等の危険がありますので取扱いには充分注意してください。(運送及び保管時は天地無用、横積厳禁)
3. 取扱い作業場所は、火気のないところで行い、局所排気装置を設けてください。
4. 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
5. 取扱い中はできるだけ皮ふに触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク、又は送気マスク、保護手袋、前掛等を着用してください。
6. 容器からこぼれた場合は、布で拭きとって水をかけた容器に保管してください。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまでは必ず水につけておいてください。
8. 取扱い後は、手洗い及びうがいを行ってください。
9. 取扱い中の喫煙は避けてください。

### [応急処置]

1. 作業衣に付着した場合には、その汚れをよく落としてください。
2. 皮ふに付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診察を受けてください。
3. 目に入った場合には、多量の水で洗ったあと、又、誤って飲み込んだ時は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
4. 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

### [火災時の処置]

1. 火災時には炭酸ガス、泡又は粉末消火器を用いてください。

### [貯蔵保管方法]

1. よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵してください。
2. 子供の手の届かない所に保管してください。
3. 40℃以下の直射日光の当たらない出来るだけ涼しい所に保管してください。

### [廃棄方法]

1. 中身を使いきってから廃棄してください。
2. 廃塗料、塗料カス、洗浄廃液、廃水等は、廃棄物処理認定業者に委託してください。

### [誤使用]

1. シンナー遊び、汚れ落とし等、本来の用途以外に使用しないでください。
2. 燃料としては使用しないでください。

# 久保孝ペイント株式会社

本社・大阪営業所 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路3-15-27

TEL 06-6815-3110

URL <https://www.kuboko.co.jp>

関東営業所 048-660-1200  
名古屋営業所 052-741-1250  
九州営業所 092-411-7011

久保孝ペイントは  
持続可能な開発目標(SDGs)を  
支援しています。