

臭いが少ない

水溶性

超速乾&
高外観形

密着性良好

水系

隠蔽力、
肉持ち、
つやに優れる

水性

環境
対応型

シャーシー用塗料

水性シャーシーブラックECOはエマルジョン樹脂をベースとした環境対応型塗料で、速乾水溶性シャーシーブラックは塗装作業性を重視した超速乾型塗料です。いずれも高光沢性かつ漆黒性に優れた外観が得られます。

環境
対応型

超速乾&
高外観形

製品名	水性シャーシーブラックECO	速乾水溶性シャーシーブラック	
タイプ	水性	水溶性	
コード番号	063-1500	061-4101	
作業性	乾燥性	○	
	指触 (20℃)	20分	10分
	雨天時の作業性	○～◎	◎
	冬季5℃以下の作業性	×	◎
	臭気	◎	◎
	0℃以下での貯蔵性	×	◎
	消防法	指定可燃物 可燃性液体類	危険物 第4類 第2石油類
仕上がり感	とまり(1回塗り)	○～◎	◎
	黒さ	○～◎	◎
	つや	○	◎
	肉持ち感	○～◎	◎
物理化学的 性能	密着性・下塗ラッカー	○	○
	密着性・下塗フタル酸	○	○
	耐ガソリン性	○	○
	耐アルカリ洗浄性	○	×
容量	14kg	14L	
ポイント	マイルドな臭気 5℃以下作業不可	超速乾型 冬季・雨天時作業性優れる 仕上がり感優れる アルカリ洗浄不可	

※記号説明: ×……不可、○……良、○～◎……かなり優、◎……非常に優 (いずれもシャーシー用塗料としての相対的評価です)
※ご使用の際には十分な予備テストを行ってください。

ニッポン

水性シャーシーブラックECO

速乾水溶性シャーシーブラック



■ 使用方法

ガン	圧送式……………口径 1mm ／タンク圧 0.5～1kg/cm² エアー式………口径 1.2～1.8mm
エアー圧	3～4kg/cm²
塗装方法	<ul style="list-style-type: none"> ■ 塗装機器は使用前に水を通して、よく洗浄しておいてください。 ■ 被塗面の汚れの除去、脱脂は十分行なってください。 ■ 原液のまま塗装してください。 ■ 雨天時、高温時での一度の厚塗りは避けてください。 ■ 飛散した塗料は、湿っている間は水で、乾いたらラッカーシンナーで拭き取ってください。
塗装上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ■ 各製品とも、他のいかなる塗料、シンナー類とも絶対に混合しないでください。(分離やガン詰まりを生じる原因となります) ■ 乾燥すると水には溶けませんので、塗装後直ちに塗装機器を水洗してください。 ■ 使い残りの塗料は元の容器に戻すか、さびの出ない容器で保管してください。普通のブリキ缶には保存できません。 ■ 水性シャーシーブラックECOは5℃以下での塗装、また0℃以下の保管に適さないためご注意ください。



■ 取り扱い上の注意

※詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

《安全対策》

1. 容器を密閉しておくこと。
2. 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
3. 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
4. 容器を接地シアースを接続すること。
5. 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器等を使用すること。
6. 静電気放電に対する措置を講ずること。
7. 火花を発生させない工具を使用すること。
8. 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
9. 取扱い後はよく手を洗うこと。
10. 使用前に取扱説明書を入手すること。
11. すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
12. 粉塵／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
13. この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

《応急措置》

1. 火災の場合：消火するために炭酸ガス、泡または粉末消火器等を使用すること。
2. 皮膚(または髪)に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。
3. 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
4. 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
5. 眼の刺激が続く場合 医師の診断／手当てを受けること。
6. ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。
7. 気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること。

《保管》

1. 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
2. 施錠して保管すること。

《廃棄》

1. 内容物／容器を行政の規則に従って廃棄すること。

久保孝ペイント株式会社

本社・大阪営業所 〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路3-15-27

TEL **06-6815-3110**

URL <https://www.kuboko.co.jp>

関東営業所 **048-660-1200**
 名古屋営業所 **052-741-1250**
 九州営業所 **092-411-7011**

久保孝ペイントは
 持続可能な開発目標(SDGs)を
 支援しています。