

ポリオート速乾NSプラサフ

コード番号 品名	<p>ポリオート速乾NSプラサフ（ウレタン系）</p> <p>A液 654 - 045</p> <p>B液 654 - 9045</p>
特 徴	シーリング効果抜群、強力耐プリスター性、吸い込み皆無、ノンサンジグ型で滑らかな塗面、速乾型。
適 応	ブロックリペアー、オールペインティング。特に、ウレタン全装に適す。
乾 燥 時 間	<p>上塗り：5時間</p> <p>可使時間：3時間</p>
可 能 塗 装 系	<p>（旧塗膜） 変性アクリル、ウレタン、焼付</p> <p>（下地） ポリパテ、鋳金パテ、スプレーパテ</p> <p>（上塗り） 変性アクリル、ウレタン、アルティマ</p>
適 正 膜 厚	40～50 μm
塗 装 方 法	<p>A : B = 4 : 1</p> <p>ポリオートシンナーで30～40%希釈、シングルコート2回スプレー</p>
注 意 点	旧塗膜がストレートアクリルの場合充分研ぎ落とす。
容 量	<p>〔A液〕16kg・4kg</p> <p>〔B液〕2kg・1kg</p>